

Technisches DATENBLATT mibenco® Flüssiggummi PUR

Produktbeschreibung

mibenco® Flüssiggummi PUR ist eine multifunktionale, wieder abziehbare, einkomponentige Gummibeschichtung, die durch Eintauchen, Aufpinseln oder Rollen leicht und schnell aufgetragen werden kann.

Produkteigenschaften

- Wieder abziehbar
- Schützt & beschichtet
- Verleiht Grip
- Repariert und erneuert
- Dichtet ab
- Rutschhemmend
- Abriebstark
- Langlebig
- UV- und witterungsbeständig
- Nach Trocknung dauerelastisch und geruchsneutral
- Wird nicht spröde oder brüchig
- Frei von Silikon, Schwefel und Chlor

Einsatzbereiche

- Industrie
- Hand- und Heimwerk
- Modellbau

Anwendungsinformation

Bitte reinigen Sie die Oberfläche, sodass diese trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen ist. Hierzu empfehlen wir den mibenco® VORREINIGER. Alle Teile, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben. Vor dem Auftragen mibenco® Flüssiggummi PUR behutsam aufrühren, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Um die Gummibeschichtung einfach wieder abziehen zu können, empfehlen wir mindestens 4 Schichtgänge. Für die Gewährleistung eines bestmöglichen Schichtaufbaus empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 15 Minuten pro Schicht. Diese ist jedoch abhängig von Temperatur und Schichtdicke des Materials. Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt 21-23 °C.

Details zum Flüssiggummi PUR

mibenco® Flüssiggummi PUR haftet auf Metall, Holz, Kunststoff, Gewebe, Glas, Stein u.v.m. und ist beständig gegen Säuren, Salze, Öle sowie basische Stoffe uvm.

Alle Angaben sind Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen; ohne Rechtsverbindlichkeit. Vorversuche erforderlich.

Technische Produktinformationen

- | | |
|---------------------------|---|
| • Schichtdicke | abhängig von der Auftragsart |
| • Staubtrocken bei 20 °C | nach 8-10 Minuten |
| • Griffest | nach ca. 1 Stunde, je nach Schichtdicke |
| • Montagefest | nach ca. 12 Stunden |
| • Temperaturbeständigkeit | - 40 °C - + 95 °C |
| • Ozonstabilität | ja |
| • Dichte | 0,89 g/ml |
| • Dehnbarkeit | max. 500 % |

Ergiebigkeit

Ca. 250 ml/m² bei einer Trockenschichtdicke von ca. 120 µm, abhängig von der Oberflächenstruktur.

Farbtöne

Siehe Preisliste

Gebinde

175 g
3.000 g

Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit bei + 20 °C: ungeöffnet 5 Jahre
- Den geöffneten Behälter innerhalb von 1 Jahr aufbrauchen (kann danach nachverdünnt werden)
- Trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

Erläuterung

Die vorangegangenen Informationen berufen sich auf den Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Die anwendungstechnischen Informationen gelten jedoch als unverbindlich und ohne Gewähr und befreien den Käufer nicht von eigenen Vorversuchen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die mibenco® gmbh wird somit von der Haftung befreit. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Kontakt

mibenco® gmbh
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein am Main
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)6188 9575-20
Fax: +49 (0)6188 9575-40
Mail: info@mibenco.com
Web: www.mibenco.com
Shop: www.mibencoshop.com